

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола
«26» августа 2026 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 08.88-425.ПР-26**

- | | |
|--|---|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | Общество с ограниченной ответственностью «ЭВО ДЕКОР». ИНН: 1655512386. Юридический адрес: 420108, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, г. Казань, ул. Портовая, д. 25А, Российская Федерация. Телефон +7 (917) 256-40-01, +7 (987) 407-92-03, эл. почта info@evo-decor.ru |
| 2. Место отбора: | 420108, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, г. Казань, ул. Портовая, д. 25А, Российская Федерация
Точка (место) отбора: Складское помещение.
Заявка № 425/26 от 28 июля 2026 г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Бамбуковые декоративные панели «ЭВО ДЕКОР» для внутренней отделки помещений.
Состав: Бамбуковое волокно или бамбуковая мука
Бамбуковый уголь (активированный угольный порошок)
Древесное волокно / древесная мука
Полимерное связующее (ПВХ)
Карбонат кальция (кальциевый порошок)
Декоративное покрытие (РЕТ)
Клеевой слой PUR.
Область применения: для внутренней декоративной отделки стен, потолков, перегородок, колонн, ниш и других элементов интерьера жилых, общественных, административных и коммерческих помещений. |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | Общество с ограниченной ответственностью «ЭВО ДЕКОР». , адрес производства: 420108, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, г. Казань, ул. Портовая, д. 25А, Российская Федерация |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Бамбуковые декоративные панели «ЭВО ДЕКОР» для внутренней отделки помещений, фрагменты в кол-ве 4 шт. |
| 6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010 Глава II. Раздел 6 Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». |

7. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
8. Основание на проведение работ	Договор № 147-26 от 28.01.2026
9. Дата получения образца на испытания:	31 июля 2026 г.
10. Дата проведения испытаний:	04 -26 августа 2026 г.
11. Код образца (пробы):	.08.88-425.07.01.Д-26

Список приборов, использованных при проведении анализа

Наименование, заводской номер (№)	Дата очередной поверки	№ свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
Весы лабораторные электронные №34525014	04.08.2027	С-ABP/05-08-2026/546862271
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 №038703	12.09.2026	С-МА/13-09-2025/362792025
Анализатор изображений АТ-05 № 89	03.10.2026	С-МА/04-10-2024/376368451
Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад" зав №1649	10.09.2026	С-ТТ/11-09-2025/464098178
Хроматограф газовый "Кристалл 5000.2" Зав. №952603	20.10.2026	С-ВИЧ/21-10-2025/476989988
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ» зав. № 1970584	18.08.2027	С-ABP/19-08-2025/457586866

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Бамбуковые декоративные панели «ЭВО ДЕКОР» для внутренней отделки помещений.				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Хлористый водород	мг/м ³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6	Не более 0,10	Менее 0,01*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Диоксид серы	мг/м ³	Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ ГАЗОАНАЛИЗАТОР	Не более 0,05	Менее 0,01*

		ПОРТАТИВНЫЙ "ЭКОЛАБ"		
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Хлористый водород	мг/м ³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6	Не более 0,10	Менее 0,01*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Диоксид серы	мг/м ³	Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ "ЭКОЛАБ"	Не более 0,05	Менее 0,01*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Бамбуковые декоративные панели «ЭВО ДЕКОР» для внутренней отделки помещений.			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		137± 76	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		10± 8	
Активность 226Ra, Бк/кг		12± 9	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	38± 12	
Удельная эффективная активность цезия- 137 (137Cs), Бк/кг	Не более 300	21±8	ГОСТ 33795-2016

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова
---------------	--------------

